

深圳市骏烨复合材料有限公司

PC/ABS 产品系列物性表

规格	说明	密度	熔融指数	拉伸强度	弯曲强度	弯曲模量	冲击强度	热变形温度 (1.82Mpa)	模塑收缩率	阻燃等级
	测试方法	D792	D1238	D638	D790	D790	D256	D648	D955	UL94
	测试单位	g/cm ³	g/10min	Mpa	Mpa	Mpa	kJ/m ²	°C	%	UL94
C2864	通用级	1.15	15	570	850	2.5	65	98	0.5-0.7	HB
C2864HF	高流动性	1.12	30	550	820	2.5	60	95	0.5-0.8	HB
C2864F	阻燃级	1.19	20	540	830	2.4	66	105	0.4-0.6	HB
CS2810G	10%玻纤增强	1.25	16	780	980	4.2	25	135	0.3-0.5	HB
C2873	防静电级	1.18	10	570	850	2.5	68	105	0.5-0.7	HB
C2864R	超韧级	1.16	12	900	680	5.5	95	105	0.5-0.7	HB
C2855HR	耐热级	1.13	15	940	940	3.8	62	130	0.4-0.6	HB